



DATENBLATT




CELLO® F800 FR CB

Weißes Polyestervlies zur Schallabsorption und thermischen Isolierung, versiegelt mit einer PUR-Folie.

Folie 01: schwarz, Temperaturbeständigkeit Folie: bis +150°C
 Folie 02: schwarz, Temperaturbeständigkeit Folie: bis +185°C
 Folie 03: weiß, Rohstoffe zur Herstellung der Folie sind FDA-konform: 175.105, 177.1680, 177.1210, 177.2600

Option 1: z.B. CB-01 » Oberseite und Kanten versiegelt
 Option 2: z.B. CB-01/2 » Alle Seiten versiegelt

Anwendungen: Überall, wo ein Schutz des Absorbers gegen Flüssigkeitsaufnahme notwendig ist.



TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, interner Test erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min ▶ ECE-R 118, Anhang 6, 7 und 8 erfüllt (13 mm) (F800 FR CB-02)
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40°C bis +150°C
WÄRMELEITFÄHIGKEIT PES-VLIES / EN 12667	≤ 0,038 W/(mK) bei 10°C
RAUMGEWICHT PES-VLIES / DIN EN 29073-1	30 kg/m³ ± 10%
DIMENSIONSÄNDERUNG BEI TEMPERATUREINWIRKUNG	über 100°C: ca. + 10%
DICHTIGKEIT / ECE R-118.01, ANHANG 9	Diesel, Öl und Wasser dringen bei Beaufschlagung nicht in den Vliesstoff ein (F800 FR CB-02).

ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN [mm]	DICKENTOLERANZ / DIN EN ISO 9073-2	FERTIGTEILE
F800 FR CB	10, 20, 30, 40, 50, 60, 80	± 10%, bei 10 mm: ± 25%	Maßgenau nach Vorgabe / Zeichnung

VORTEILE

- ▶ Hohe Temperaturbeständigkeit / Hohe Brandsicherheit
- ▶ Hohe Formstabilität
- ▶ Gutes Schallabsorptionsvermögen
- ▶ Öl-, wasser- und kraftstoffdicht


OPTIONEN

nk: Nicht selbstklebend
 sk: Selbstklebend ausgerüstet. Wenn alle Seiten versiegelt (z.B. CB-02/2), dann rückseitig Selbstklebestreifen

HINWEIS

Platten müssen stehend gelagert werden

SCHALLABSORPTION IMPEDANZROHR / DIN 10 534-2



BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE • ISO 9001 ZERTIFIZIERT • CELLOFOAM GMBH & CO. KG

03/18

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

sales@cellofoam.de
 www.cellofoam.de

01