

SAGLAN T-SI-K 20 A (gekreppt, mit Aluminium, gitterarmiert)



Technische Daten

Rohdichte ρ : ca. 20 kg/m³

Brandkennziffer BKZ: A1

Wärmeleitfähigkeit:

°C	0	50	100	150	200	250
W/mK	0.036	0.049	0.065	0.085	0.112	0.146

Eigenschaft/Anwendung

Gekreppte Dämmrolle aus Glaswolle, einseitig beschichtet mit Aluminium gitterarmiert, für Industrieanwendungen.

Artikel-Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m ² /Rolle	m ² /Palette
-	100	1200	5000	Auf Anfrage	
-	120	1200	4000		

SAGLAN T-SI-K 30 A (gekreppt, mit Aluminium, gitterarmiert)



Technische Daten

Rohdichte ρ : ca. 30 kg/m³

Brandkennziffer BKZ: A1

Wärmeleitfähigkeit:

°C	0	50	100	150	200	250
W/mK	0.033	0.042	0.053	0.065	0.079	0.097

Eigenschaft/Anwendung

Gekreppte und hydrophobierte Dämmrolle aus Glaswolle, einseitig beschichtet mit Aluminium gitterarmiert, für Industrieanwendungen.

Artikel-Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m ² /Rolle	m ² /Palette
5001791	50	1200	6500	7.80	156.00
5001434	60	1200	6000	7.20	144.00
5001435	80	1200	5000	6.00	120.00
5001792	100	1200	4000	4.80	96.00
5001436	120	1200	3500	4.20	84.00

